レッド エポキシ

大好評 RedEpoxY

READY IN MINUTES

飲料水
配管・タンク
補修 OK!

あらゆる金属・樹脂などの接着補修に！

●アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。
●修理部や密閉部は長期に持続します。
●耐薬品にも優れています。耐熱温度は-40～176℃（連続使用148℃）です。

レッドエポキシ

赤ラベル／主剤　　白ラベル／硬化剤

エポキシ樹脂
内容量各14.8ml（ジェル状）

食品衛生法370号・第595号承認

JANコード	4560361000461

なんと！
高耐圧 210 kg/cm² 強接着

耐圧3000psi（補修使用で異なります。）

〈特 長〉
●高耐圧。強接着。
●簡単、二つの樹脂を混ぜて放置し、塗布。
●油・ガス・燃料・溶剤に強い。
●すぐに修理でき熱硬化。（ホットエアガン使用）

〈使用方法〉※ホットエアガン使用

①補修箇所の水分、油分を取り除きサンドペーパー等で表面をあらします。
②主剤と硬化剤をチューブから同量出して混ぜ合わせ、10分間放置します。
③補修箇所を温め、Red EpoxYを均一に塗布します。
④修繕箇所がゆっくりと20分程度熱されると金色に変色します。
　●ホットエアガン使用（加熱温度：樹脂140℃　金属350℃）
⑤金色に変化すると硬化完了です。自然に常温に戻るまで待てば、ご使用できる状態です。
⑥熱しすぎると泡立ち、焦げてしまいます。その場合は最初からやり直してください。

耐薬品性に優れております

フロン・ガソリン・灯油・トルエン・キシレン・植物油・動物油・油圧油・冷蔵潤滑油・燃料ガス・燃料油
その他

主剤と硬化剤を同量出す。

混ぜ合わせ、10分間放置。

補修箇所を温め、塗布し20分程度熱されると金色に変色。
※トーチ使用なら補修時間は短縮できます。

自然に常温になれば、硬化完了です。