

# Sステンレスコート

用途や目的にあわせて選べるステンレスコートシリーズ。

金属、プラスチック、  
PVC、木、石、  
コンクリート等  
あらゆる素材に!!



塗るだけで、SUS316Lの被膜を形成!  
防錆・防食・耐候性に効果バツグン!

## ■スプレータイプ



防サビ、防食など  
広範囲に使える  
一般用。



ヘアーラインや  
鏡面など装飾性の  
高い仕上げに。



650°Cの高温  
にも耐える驚異の  
耐熱性です。

## ■刷毛・ローラータイプ

エアーガンでの吹き付けOK!



●一般用

●耐熱用

●重防腐用

### 一般用(PUタイプ)

一液型で常温硬化、取扱いが簡単な  
万能ステンレスコート。腐食性ガスや  
潮風など大気中の防サビに優れた  
効果を発揮する長期暴露用防食タイ  
プです。

### 装飾用(SBタイプ)

色調が明るく、硬化後の研磨加工に  
より、鏡面仕上げやヘアーライン仕上  
げが可能です。ステンレス材と同様の  
仕上げが可能で、ステンレスの溶接  
焼けの補修にも最適です。

### 耐熱用(SILタイプ)

連続650°Cまでの耐熱性を持ち、主に  
乾燥炉の内面、焼却炉等の煙導、排  
ガスのダクト内面等にも使える、耐熱  
化腐食防止に適しています。

### 重防腐用(EPタイプ)

被膜強度が高く、耐薬品性にすぐれたタイプ。鉛筆硬度7H。

### 耐酸用(VIタイプ)

耐酸性、防水性にすぐれているタイプ。鉛筆硬度6H。

### 食品用(EPFタイプ)

溶剤が入っていないので、食品ライン関係に。鉛筆硬度7H。

※エアーガンの場合、SB・VI・EPFタイプは希釈してください。

## ■パテタイプ PTY900


SUS316L主成分の  
高性能パテ。



欠損・摩耗・破損部の  
成型補修。配管・タン  
ク・バルブの漏れ補  
修。金属・PVC・鋳物  
・プラスチック・コン  
クリート等の補修に。

材質 SUS316L、  
エボキシ硬化剤

容量 900g  
耐熱温度 -50~200°C  
硬化時間 24時間/20°C  
品質保証期間 1年間



株式会社 ユニテック

製品のお問合せは…TEL(06)6535-7730 FAX(06)6535-7740

[www.unitec-ltd.jp](http://www.unitec-ltd.jp)

※各タイプとも有害物質は一切含んでおりませんので、あらゆる素材にお使いいただけます。